



ESMALTES CONVERTIDORES DE ÓXIDO ALQUÍDICOS SECADO AIRE

TBA.TSA.TMA-10-XXX

CARACTERISTICAS GENERALES

Elaborados con resinas sintéticas de gran resistencia, pigmentos de alta calidad y aditivos que convierten el óxido residual del sustrato en sales complejas de hierro estables, asegurando una mejor condición superficial para el sistema de protección anticorrosivo. La superficie pintada queda con un acabado excepcional.

USOS

Por su excelente pintabilidad, buen rendimiento y elevada resistencia a la intemperie, es el material más adecuado para uso en obras industriales, ya sea sobre superficies metálicas, mampostería, madera, etc.

COLORES

De acuerdo a carta de colores IRAM (Carta de Colores para Pinturas – Norma IRAM – DEF D 1054 – Última Edición), carta de colores RAL (Carta de Colores RAL – Última Edición), o según patrón de color provisto por el usuario.

BRILLO

Mate, satinado o brillante – Método IRAM 1109 B3 O.V.

APLICACIÓN

Espesor mínimo a aplicar recomendado: 25Um de película seca por mano

El material tal como viene en el envase puede ser aplicado a soplete, pincel o rodillo; en caso de necesitarse dilución, utilizar "Diluyente Especial".

Para ser aplicada una segunda mano dejar secar aproximadamente 8 horas en condiciones de temperatura y humedad normales (temperatura no menor a 10° C y humedad no mayor a 80%).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Metal nuevo: Limpiar bien la superficie para eliminar todo posible resto de grasa, aceite o suciedad. Si se notaran sobre la superficie escamas de laminación se recomienda cepillar o lijar bien esa zona.

Proceder a pintar el esmalte, en caso de ser necesario aplicar fondo anticorrosivo. En barnices no utilizar fondo.

Madera nueva: Lijar bien la madera y aplicar a pincel una primera mano, dejar secar de 6 a 8 horas y aplicar la

mano final.

Mampostería nueva: Para ser pintada con esmaltes alquídicos es necesario que dicha superficie tenga como mínimo 6 meses de terminada, ya que si no las sales que se solubilizan no permiten el buen anclaje de la pintura. Para evitar este inconveniente se recomienda lavar la superficie con una solución al 10% de ácido muriático (clorhídrico) en agua dejando actuar de 10 a 15 minutos, lavar la superficie nuevamente con agua dejando secar perfectamente. Luego aplicar la 1ra. mano del esmalte diluida con un 20% a 25% de "Diluyente Especial" y finalmente aplicar el esmalte.

Superficies previamente pintadas: Eliminar el material descascarado con espátula, luego lijar la superficie con lija de grano mediano, lavar con solvente y aplicar el esmalte.

RENDIMIENTO

Teórico, en condiciones normales y sobre superficies no absorbentes rinde 15 m² por litro para 25 μ de película seca.

PRECAUCIONES

No aplicar el barniz o esmalte sobre superficies húmedas o calientes, lavar todos los elementos con "Diluyente Especial". Mezclar bien el material previo a su uso hasta homogeneizar el color.